



路面を痛めない材質

# ウレタンエッジ

Urethane Edge



※本製品にはボルト取付の穴は開いておりません。

高速道路や滑走路で路面に傷をつけずに除雪することができます。もちろん除雪以外の用途でも使用可能です。

取り扱いサイズ	
商品コード	サイズ(厚×幅×長さ)
2247890801	30×200×800
2247890891	30×400×890
2247891701	30×200×1700
2247892001	30×200×2000

本製品測定値			
項目	規格値	単位	試験方法
比重	1.26		JIS K6268
硬度	95±2	HS	JIS K7312
100%Mo	5以上	Mpa	JIS K7312
300%Mo	10以上	Mpa	JIS K7312
引張り強さ	40以上	Mpa	JIS K7312
伸び	350以上	%	JIS K7312
引裂き強さ	75	N/mm	JIS K7312
反発弾性	35以上	%	JIS K7312

金属の力。人間の情熱。

# Maxis

- |        |           |                                      |                  |                  |
|--------|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 札幌営業所  | 〒067-0052 | 北海道江別市角山68-1                         | TEL:011-385-1100 | FAX:011-385-3777 |
| 東北営業所  | 〒984-0002 | 宮城県仙台市若林区卸町東1-1-32                   | TEL:022-239-7591 | FAX:022-239-7594 |
| 東関東営業所 | 〒300-0015 | 茨城県土浦市北神立町1-10                       | TEL:029-834-8511 | FAX:029-832-5600 |
| 東京営業所  | 〒105-0012 | 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル5階          | TEL:03-6860-7001 | FAX:03-6860-7008 |
| 名古屋営業所 | 〒455-0804 | 愛知県名古屋市港区当知1-1101-1                  | TEL:052-389-3151 | FAX:052-389-3153 |
| 大阪営業所  | 〒661-0976 | 兵庫県尼崎市潮江1-3-31 ベルファース尼崎102           | TEL:06-7663-5515 | FAX:06-7663-5517 |
| 広島営業所  | 〒730-0041 | 広島県広島市中区小町8-10 DAIYA komachi-BLD 101 | TEL:082-545-7666 | FAX:082-243-7100 |
| 九州営業所  | 〒841-0048 | 佐賀県鳥栖市藤木町十の坪1461-1                   | TEL:0942-83-2100 | FAX:0942-82-7339 |

©2020 Maxis Corporation All rights reserved.

## 株式会社マクシスコーポレーション